



Наименование:	Лак акриловый паркетный по дереву
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначен для лакирования паркета, всех видов деревянных поверхностей внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Выпускается трёх видов: матовый, полуматовый и глянцевый.
Свойства и особенности:	Представляет собой молочно-белую вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную плёнку, устойчивую к истиранию (мокрое истирание 0,1 г/м ² за 1000 циклов - 1 класс DIN EN 13300 (ГОСТ 32300)). Имеет хорошую твердость и водостойкость, а также отсутствие слипания.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	Матовый - 5%; Полуматовый - 20%; Глянцевый - 50%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
Способ нанесения:	Лак наносить сплошным слоем кистью, валиком, краскораспылителем или наливом с применением аппликатора или спец. шпателя. Рекомендуется двухслойное нанесение лака с межслойной сушкой 2 часа.
Расход:	Ориентировочный расход лака в зависимости от используемой породы дерева и способа нанесения: 100-160 г/м ² на первый слой, 50-100 г/м ² на второй слой.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полная прочность плёнки формируется в течение двух недель.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Лак размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, антисептические и модифицирующие добавки.

Плотность:	1,04 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм.1-6