

Лист технических данных
Версия 2

Колеровочная паста
универсальная STANDART
ТУ 2316-001-49630959-02

Назначение Для колерования водно-дисперсионных, алкидных и других материалов.

Свойства Рекомендуется проводить испытания колеровочных паст в готовых покрытиях для определения свето-и атмосферостойкости, т. к. данные свойства сильно зависят от свойств покрытия.

Состав Пигмент
Многоатомный спирт
Специальные добавки

Цвета

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Лимонно-желтый○ Золотисто-желтый○ Ярко-желтый● Желто-коричневый● Бежевый● Светло-коричневый● Красно-коричневый○ Апельсиновый○ Персик○ Коралл○ Темно-красный○ Розовый● Пурпурный○ Слива○ Сиреневый● Ирис● Фиалка● Синий● Бронза | <ul style="list-style-type: none">● Морская волна● Изумрудный○ Зеленый○ Салатный● Хаки● Фисташковый● Палевый● Кофейный● Темно-коричневый● Черный● Серо-голубой● Ультрамарин● Полынь○ Лайм● Палевый● Слоновая кость● Золото● Перламутр | <ul style="list-style-type: none">○ Оранжевый○ Алый○ Ярко-розовый○ Темно-синий● Карамель● Шоколад○ Бургунди○ Лаванда● Бирюза● Аквамарин○ Черника● Верблюжий● Золото● Серебро● Фуксия● Графит○ Солнечный● Серебро |
|--|--|---|

● - для интерьерных и фасадных работ

○ - для интерьерных работ

Упаковка Пластиковая тара объемом 0,1 л, 0,9 л, (0,45 л под заказ)

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Внешний вид | После перемешивания вязкая однородная масса цвета пигмента |
| Вязкость по Брукфельду, сПз, шп.4, V=100, 25°C | 350-3000 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Удельный вес, г/см ³ | 1,24-1,58 |
| Морозостойкость, циклы | 5 |
| pH | 7,5-11 |

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения В не вскрытой таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.) при температуре $\pm 50^{\circ}\text{C}$. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов Тара и неиспользованные остатки пасты после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Сертификаты Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.015.E.000732.06.15 от 29.06.15

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.