

Эмаль НЦ-132

Универсальная

- Для внутренних и наружных работ
- Эластичное, ударопрочное покрытие высокой твердости
- Высокая атмосферостойкость и водостойкость
- Быстросохнущая
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи).
СВОЙСТВА	Высококачественная эмаль на основе нитроцеллюлозного лака. Быстросохнущая. Обладает высокой атмосферо-, свето- и водостойкостью покрытия. Образует эластичную и ударопрочную пленку высокой твердости. После высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, деревянные – от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности – от непрочно держащегося старого покрытия, с поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями и масляными красками, покрытия удалить полностью, обезжирить и просушить.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, краскораспылителем. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить растворителем 646, Р-4, ксилолом, бутилацетатом или их смесью между собой, взятой в любых соотношениях, и профильтровать через подходящее сито. Температура самого лакокрасочного материала должна быть не менее +15 °С. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия эмалей 20-45 мкм. При нанесении более толстого слоя время высыхания увеличивается. Максимальная толщина одного слоя 80 мкм. Нанесение слишком толстого слоя покрытия, может приводить к ее сморщиванию, растрескиванию или проблемам высыхания. В процессе окрашивания разбавленный материал периодически перемешивают для предотвращения образования осадка. После перемешивания перед нанесением кистью или валиком материал выдерживают для удаления пузырьков воздуха.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°С и относительной влажности 70% На отлип –2ч; межслойная сушка - 0,5-1ч; Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не менее 48 часов. Время высыхания увеличивается при более высокой влажности воздуха и при более низкой температуре.
РАСХОД	В зависимости от цвета, расход эмали на однослойное покрытие 100-240 г/м ²
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и действия прямых солнечных лучей, при температуре от минус 40°С до 40°С.
МАССА НЕТТО	0,7кг; 1,7кг; 17кг.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Черный, белый, голубой, серый, коричневый, желтый, красный, синий, зеленый.
СОСТАВ	Лаковый коллоксилин, синтетические смолы, пластификаторы, пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Новоколор»