



## ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ  
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com

[www.starateli.ru](http://www.starateli.ru)

Консультант технической поддержки

+7 (916) 205-41-26



# Шпатлевка гипсовая «Базовая»

## Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем для внутренних работ 60 ГОСТ Р 58278



Применяется для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Рекомендуется для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ с использованием армирующей ленты и головок саморезов на поверхности ГКЛ, ГВЛ; ремонта неглубоких сколов, выбоин, трещин, царапин и прочих повреждений; создания декоративных фактурных поверхностей.

### Преимущества

- Низкая стоимость
- Универсальность
- Безусадочность
- Стойкость к трещинообразованию
- Широкий диапазон толщины наносимого слоя

### Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)

### Тип основания

- бетон, железобетон
- ячеистый бетон (пено- и газобетон)\*
- кирпич
- цементная штукатурка
- гипсовая штукатурка, ПГП

- ГКЛ, ГВЛ

### Способ нанесения

- ручной
- механизированный

### Последующее покрытие

- декоративная штукатурка
- текстурные обои
- тонкие обои (возможно)
- краска (возможно)

### Состав

Смесь изготовлена на основе гипса с добавлением минеральных наполнителей и высококачественных модифицирующих добавок.

### Упаковка и хранение

- Многослойный бумажный мешок **20 кг**
- Полиэтиленовый пакет **5 кг**

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

### Технические характеристики

Цвет	белый**
Вяжущее	гипс
Рекомендуемая толщина слоя	1–10 мм
Расход смеси при слое 1 мм	1 кг/м <sup>2</sup>
Пропорции замеса	0,45–0,55 л/кг
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Жизнеспособность готового раствора, не менее	1 час
Готовность к последующей обработке через	24 часа
Фракция, не более	0,4 мм
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +10 до +30°C



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

\* Обязательна предварительная обработка грунтовок для пористых сильно впитывающих оснований «Старатели».

\*\* Допускается отклонение оттенков смеси в связи с особенностями используемого сырья. Цвет смеси не влияет на качество продукции.

# Техническое описание

## Шпатлевка гипсовая «Базовая»

### Назначение

Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Рекомендуется для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ с использованием армирующей ленты и головок саморезов на поверхности ГКЛ, ГВЛ; ремонта неглубоких сколов, выбоин, трещин, царапин и прочих повреждений; создания декоративных фактурных поверхностей. В качестве основания могут выступать бетон, ячеистый бетон (пено- и газобетон), кирпич, гипсовая и цементная штукатурка, ПГП, ГКЛ, ГВЛ. Подходит для всех типов зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Применяется для ручного и механизированного нанесения. Не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов. Перед нанесением шпатлевки поверхность следует

прогрунтовать. В зависимости от области применения рекомендуется использовать соответствующую грунтовку марки «Старатели»: специальная «Интерьерная», «Для внутренних работ», «Универсальная», «Глубокого проникновения», «Профи», «Для пористых сильно впитывающих оснований». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени.

### Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,45–0,55 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Растворную смесь выдержать в течение 3–5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 1 часа с момента затворения воды. Не допускается добавлять в раствор другие компоненты, а также воду при загустении раствора в процессе работы.

### Нанесение

Сначала необходимо заполнить впадины, трещины и неровности, а затем нанести основной

слой материала и выровнять стальным шпателем. Перед нанесением последующего слоя поверхность полностью высохшего предыдущего слоя грунтуется. Как правило, для получения гладкой поверхности шлифование не требуется, но при необходимости шпатлевка хорошо шлифуется. Покраска и наклеивание обоев производятся только после полного высыхания шпатлевки.

При заделке стыков ГКЛ, ГВЛ необходимо сначала заполнить шов шпатлевкой, а затем уложить в него армирующую бумажную ленту посредством вдавливания ее шпателем. Выступающие из-под ленты излишки материала следует удалить. После высыхания слоя с армирующей лентой наносят выравнивающий слой шпатлевки.

### Рекомендации

Для получения идеально гладкого основания под последующую покраску, рекомендуется полученную поверхность дополнительно выровнять шпатлевкой «ПолиАрт» или готовой шпатлевкой «Суперфинишная» марки «Старатели».

**В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.**

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Внимание! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ.**

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.