

Лак НЦ-222 ЛАКРА

Глянцевый

- Для внутренних работ
- Быстросохнущий
- Подходит для грунтования перед НЦ-218, НЦ-243, ЭП-2146
- Морозостойкий

| | |
|------------------------|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины (текстурной бумаги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри помещений. |
| СВОЙСТВА | Высококачественный лак на основе нитроцеллюлозы. Образует глянцевое прозрачное покрытие, устойчивое к изменению температур от минус 12°С до 60°С. Быстро сохнет. Защищает обработанную поверхность от воздействия влаги. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева. Возможно использование лака для грунтования поверхности перед покрытием лаками НЦ-218, НЦ-243, ЭП-2146. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. |
| СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА | Глянцевый |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли. |
| НАНЕСЕНИЕ | Предварительно лак при необходимости разбавляют до удобной в работе вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность лак наносят в 1-4 слоя методом распыления, наливом, тампоном или кистью тонким, равномерным слоем, без подтеков. |
| ИНСТРУМЕНТ | Распылитель, тампон, кисть. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | при температуре 20±2°С и относительной влажности 65% Между слоями – не менее 1ч; Последний слой – не менее 24ч. |
| РАСХОД | 80-120 г/м ² |
| ХРАНЕНИЕ | Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от минус 40°С до 40°С. |
| МАССА НЕТТО | 0,7кг; 1,7кг; 17кг. |
| СОСТАВ | Лаковый коллоксилин, алкидная смола, пластификатор, смесь органических растворителей. |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ООО «Белколор» Россия |