

Лак PARADE CLASSIC L20 ЯХТЫ & ЛОДКИ алкидно-уретановый

Превосходная стойкость к воде

- Для наружных и внутренних работ
- Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Высокая устойчивость к воде (даже морской) и атмосферным воздействиям
- Повышенная износостойкость
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Предназначается для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей всех видов судов: яхт, катеров, лодок, кораблей и т.д. Используется для покрытия любых деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует долговечное износостойкое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним условиям. Создает надежную защиту деревянным поверхностям, находящимся в неблагоприятных климатических условиях. Обладает прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, морской воде, ультрафиолетовому излучению, влаге, перепадам температуры. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Наружные необработанные деревянные поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовочным антисептиком.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. При использовании распылителя лак разбавить на 10-15% синтетическим растворителем. Для получения оптимального результата лак наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. Рабочая температура: от 5°C до 30°C
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 70%: на отлип 3 - 4ч между слоями 12ч до шлифовки: 24ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 16-18 м ² /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре -3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.
ПЛОТНОСТЬ	0,9 – 0,92 г/см ³ .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, полуматовый, матовый.
СОСТАВ	Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, УФ-фильтры, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.
ФАСОВКА	0,75л; 2,5л; 10л