



## ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ  
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com

[www.starateli.ru](http://www.starateli.ru)

Консультант технической поддержки

+7 (916) 205-41-26



# Шпатлевка цементная «Базовая»

Смесь сухая шпатлевочная на цементном вяжущем для внутренних работ по ГОСТ 33699



Применяется для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности (в том числе неотапливаемых). Рекомендуется для ванных комнат, дверных и оконных откосов, «теплых» балконов и террас.

### Преимущества

- На основе белого цемента
- Низкая стоимость
- Высокая прочность
- Влагостойкость
- Стойкость к трещинообразованию

### Способ нанесения

- ручной
- механизированный

### Последующее покрытие

- декоративная штукатурка
- текстурные обои
- краска (возможно)

### Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)
- внутренние работы (повышенная влажность)

### Состав

Смесь изготовлена на основе белого цемента с добавлением минеральных наполнителей и высококачественных модифицирующих добавок.

### Тип основания

- бетон, железобетон
- ячеистый бетон (пено- и газобетон)\*
- кирпич
- цементная штукатурка

### Упаковка и хранение

- Многослойный бумажный мешок **20 кг**
- Полиэтиленовый пакет **5 кг**

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

### Технические характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Цвет  | светло-бежевый**    |
| Вяжущее   | белый цемент        |
| Рекомендуемая толщина слоя                            | 0,8–8 мм            |
| Расход смеси при слое 1 мм                            | 1 кг/м <sup>2</sup> |
| Пропорции замеса                                      | 0,25–0,40 л/кг      |
| Прочность сцепления с основанием, не менее            | 0,5 МПа             |
| Жизнеспособность готового раствора, не менее          | 3 часа              |
| Готовность к последующей обработке через              | 24 часа             |
| Фракция, не более                                     | 0,4 мм              |
| Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +10 до +30°C     |

\* Обязательна предварительная обработка грунтовкой для пористых сильно впитывающих оснований «Старатели».

\*\* Допускается отклонение оттенков смеси в связи с особенностями используемого сырья. Цвет смеси не влияет на качество продукции.



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

# Техническое описание

## Шпатлевка цементная «Базовая»

### Назначение

Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности (в том числе неотапливаемых). Рекомендуется для ванных комнат, дверных и оконных откосов, «теплых» балконов и террас. В качестве основания могут выступать бетон, ячеистый бетон (пено- и газобетон), кирпич, цементная штукатурка. Подходит для всех типов зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Применяется для ручного и механизированного нанесения. Не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов.

Перед нанесением шпатлевки поверхность следует прогрунтовать. В зависимости от области применения рекомендуется использовать соответствующую грунтовку марки «Старатели»: специальная «Интерьерная», «Для внутренних работ», «Универсальная», «Глубокого проникновения», «Профи», «Для пористых сильно впитывающих оснований». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени.

### Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,25–0,40 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Растворную смесь выдержать в течение 3–5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 3-х часов с момента затворения воды. Не допускается добавлять в раствор другие компоненты.

### Нанесение

Сначала необходимо заполнить впадины, трещины и неровности, а затем нанести основной слой материала и выровнять стальным шпателем. Перед нанесением последующего слоя поверхность полностью высохшего предыдущего слоя грунтуется. Как правило, для получения гладкой поверхности шлифование не требуется, но при необходимости шпатлевка хорошо шлифуется. Не следует проводить работы под прямыми солнечными лучами. Покраска и наклеивание обоев производятся только после полного высыхания шпатлевки.

### Рекомендации

Для получения идеально гладкого основания под последующую покраску и оклейку обоями, рекомендуется полученную поверхность дополнительно выровнять шпатлевкой «Фасадно-финишной» или «Финишной Плюс» марки «Старатели».

*В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.*

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Внимание! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ.**

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.