

Лак PARADE CLASSIC L30 САУНА & БАНЯ акриловый

Экологичный

Защита от плесени и влаги

- Для внутренних работ
- Долговечное эластичное термостойкое покрытие
- Надежная защита от плесени, воздействия высоких температур, влаги и грязи
- Экологически чистый, без запаха, быстро сохнет
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Полуматовый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Предназначен для защитной обработки деревянных поверхностей в парильных, моечных помещениях, раздевалках: стен, потолков, дверей, перегородок, оконных рам и т.д. Не применять для обработки полков бани.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные поверхности.
СВОЙСТВА	Полуматовый лак на акриловой основе для долговременной защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающее «дышащее» покрытие, стойкое к частому мытью. Содержит натуральный воск. Защищает деревянную поверхность от плесени, от воздействия высоких температур (до 110°C), растрескивания, влаги. Экологически безопасный, без запаха, быстро сохнет. Подчеркивает текстуру дерева, не меняя его цвет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений, отслаивающихся частей старого покрытия. Шероховатые деревянные поверхности отшлифовать, пыль удалить.
НАНЕСЕНИЕ	Лак перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (не более 5%). Наносить мягкой кистью или валиком по направлению волокон в два-три слоя с интервалом 2-3 часа, а в парильне – в один слой. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка отшлифовать. Минимальная температура нанесения: 12°C.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 60%: на отлип 0,5ч межслойная сушка 2 - 3ч готов к эксплуатации 1неделя
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 8-10 м ² /л
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре в местах. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 2 года со дня изготовления при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,05 – 1,1 г/см ³ .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуматовый.
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, воск, фунгицид, вода, функциональные добавки.
ФАСОВКА	0,9л; 2,5л.